

NR シート (天然ゴム) 基礎物性

天然・SBR (スチレンブタジエンゴム) 系

| 品名 | 硬さ タイプA デュロメータ | 引張強さ MPa | 切断時伸び % | 老化試験 | | | 圧縮永久 ひずみ % | 色 | JIS規格 K6380分類 |
|--------|----------------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------|------------------|---|------------------|
| | | | | 引張 変化率 % | 伸び 変化率 % | 硬さ 変化 | | | |
| NB415 | 41 | 17.8 | 790 | +22 | -6 | +6 | 40 | 黒 | AAH40593 |
| NB511 | 51 | 12.0 | 580 | -2 | -7 | +2 | 15 | 黒 | AAH50473 |
| NB603 | 62 | 4.8 | 400 | +1 | -21 | +6 | 30 | 黒 | AAH60152 |
| NB6503 | 65 | 5.2 | 400 | +3 | -15 | +4 | 30 | 黒 | AAH65152 |
| NB612 | 60 | 13.7 | 480 | +2 | -15 | +5 | 23 | 黒 | AAH60473 |
| NB703 | 68 | 9.5 | 360 | +4 | -19 | +8 | 40 | 黒 | AAH70142 |
| NB810 | 78 | 11.5 | 240 | -2 | -24 | +3 | 16 | 黒 | AAH80443 |
| NB913 | 87 | 17.8 | 220 | ±0 | -27 | +2 | 26 | 黒 | AAH90423 |

・表中の値は試験値であり、規格値、保証値ではありません。

試験条件：老化試験 70°C × 72 時間

圧縮永久ひずみ 70°C × 24 時間