

NBR シート（ニトリルゴム）耐油性ゴムシート 基礎物性

NBR（ニトリル）系											
品名	硬さ タイプA デュロメータ	引張 強さ MPa	切断時 伸び %	老化試験			耐油試験 No.3oil 体積変化率 %	圧縮永久 ひずみ %	色	JIS規格 K6380分類	備考
				引張 変化率 %	伸び 変化率 %	硬さ 変化					
NA504	54	9.7	620	+2	-32	+6	+14	28	黒	BEH50143	
NA610	60	13.5	640	-3	-10	+3	+10	14	黒	BEH60475	
NA705	69	6.4	340	+5	-13	+3	+7	33	黒	BFH70252	
NA712	68	12.8	540	+6	-27	+7	+2	24	黒	BFH70464	
NA90	89	12.0	260	+4	-33	+3	+19	16	黒	BEH90444	

・表中の値は試験値であり、規格値、保証値ではありません。

試験条件：老化試験 100°C × 72 時間

耐油試験 100°C × 72 時間

圧縮永久ひずみ 100°C × 24 時間