

CR シート（クロロプレンゴム） 基礎物性

CR（クロロプレンゴム）系

品名	硬さ タイプA デュロメータ	引張 強さ MPa	切断時 伸び %	老化試験			耐油試験 No.3 oil 体積変化率 %	圧縮永久 ひずみ %	色	JIS規格 K6380分類	備考
				引張 変化率 %	伸び 変化率 %	硬さ 変化					
NM40	41	7.8	450	+14	-20	+10	+103	69	黒	BCH40261	
NM4505	45	10.1	530	-6	-34	+10	+121	63	黒	BAH45271	
NM506	49	11.4	500	-14	-33	+9	+99	38	黒	BCH50273	
NM605	59	8.9	410	-14	-28	+7	+78	30	黒	BCH60263	
NM706	70	10.0	280	-10	-36	+8	+78	30	黒	BDH70243	
NM806	79	12.8	220	-4	-33	+5	+78	37	黒	BDH80232	
NM905	90	14.1	220	+2	-36	+4	+63	35	黒	BDH90233	
ムイオウネオ	60	15.7	660	+1	-6	+2	+93	38	黒	BCH60473	(注)

・表中の値は試験値であり、規格値、保証値ではありません。

試験条件：老化試験 100°C × 72 時間

耐油試験 100°C × 72 時間

圧縮永久ひずみ 100°C × 24 時間

(注) 加硫剤に硫黄単体を使用していません。