

## FR シート（フッ素ゴム） 基礎物性

フッ素							
品 名	硬さ	引張強さ MPa	切断時伸び %	老化試験			備考
	タイプA デュロメータ			引張 変化率 %	伸び 変化率 %	硬さ 変化	
NV802	80	11.6	250	+18	-32	+7	耐熱性、耐薬品性

・表中の値は試験値であり、規格値、保証値ではありません。

試験条件：老化試験 250°C × 72 時間