

SR シート (シリコンゴム) 基礎物性

シリコン							
品名	硬さ	引張強さ MPa	切断時伸び %	老化試験			備考
	タイプA デュロメータ			引張 変化率 %	伸び 変化率 %	硬さ 変化	
NS502	50	8.5	320	-23	-17	+1	白色半透明
NS702	70	7.0	260	-20	-40	+3	灰白色

・表中の値は試験値であり、規格値、保証値ではありません。

試験条件：老化試験 225°C × 72 時間