

ウレタンゴムシート 基礎物性

ウレタン								
品名	硬さ タイプA デュロメータ	引張強さ MPa	切断時 伸び %	引裂き 強さ N/mm	300% モジュラス MPa	圧縮永久 ひずみ %	反撥 弾性 %	主原料
LM1090	90	29.4	450	69	16.2	36	43	エーテル系

・表中の値は試験値であり、規格値、保証値ではありません。

試験条件：圧縮永久ひずみ 70°C × 24 時間

※オーツケミカル社製品