

## 防振用ゴム 基礎物性

防振用ゴム								
分類 記号	静的せん断 弾性係数G  MPa	切断時伸び 最小値  %	耐油試験	老化試験		オゾン劣化 試験	圧縮永久 ひずみ  %	備考
			No.3 oil 体積変化率最大値 %	25%伸長 応力変化率 %	切断時伸び 変化率最小値 %			
C06	0.60	670	+103	+19	-15	亀裂無し	29	
C08	0.76	520	+100	+32	-11	亀裂無し	24	
C10	0.94	490	+107	+28	-16	亀裂無し	31	

・表中の値は試験値であり、規格値、保証値ではありません。

試験条件：老化試験 100°C × 72 時間

耐油試験 100°C × 72 時間

圧縮永久ひずみ 100°C × 24 時間

オゾン劣化試験 50ppm × 40°C × 20%伸長 × 72 時間